

# AFCONA – 2726



## 化学成分

改性有机硅树脂溶液

## 产品简介

AFCONA – 2726 是专为溶剂型环氧树脂，不饱和聚酯和聚氨酯体系设计的消泡剂和脱气剂。

## 产品特性

AFCONA – 2726是为溶剂型环氧和聚氨酯涂料不饱和聚酯等体系开发的快速脱泡剂。特别推荐用于粘度较高的情况。

AFCONA - 2726 在体系里也拥有流平剂的功能，也提供涂料光滑的表面。

AFCONA-2726 推荐应用于溶剂聚氨酯，环氧树脂和不饱和聚酯体系，也能用于无溶剂环氧地坪，UV 固化体系，并适用于大多数溶剂型工业漆。由于采用了低气味的脂肪烃溶剂，因此其气味很小，而且更加环保。

## 产品规格

溶剂	特殊沸程的石油溶剂
密度	0.835 - 0.865 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
折光指数	1.425 – 1.445 (25 °C)
闪点	115 °C
外观	无色至微黄色液体(25 °C)

## 添加量

总配方的 0.2- 1.5%.

常规情况下，它的添加量为总配方的 0.5%

## 添加方法

为了避免泡沫和气泡的产生 AFCONA-2726 应该在生产和施工应用前加入体系混合，如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

## 储藏

AFCONA – 2726 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本