

AFCONA-2035



化学成分

氟碳改性，含有机硅的消泡聚合物。

产品简介

中等程度消泡剂，更小副作用。

产品特性

AFCONA-2035 能有效预防并消除涂料生产及施工过程中产生的气泡。它与绝大多数树脂体系有良好的共混消泡性和相容性，特别推荐作为中等粘度涂料在喷涂与刷涂施工中的消泡剂。

AFCONA-2025、AFCONA-2035 和 AFCONA-2040 具有相似的化学结构，但改性方式不同，因此在特定应用体系中性能表现可能存在显著差异。我们建议您从这三款产品中进行测试筛选，以确定最适合您体系的消泡剂。在多数情况下，AFCONA-2035 能提供更优异的综合性能。

AFCONA-2035 推荐用于刷涂及常规喷涂工艺，也可广泛适用于从低极性到极高性的各类体系。

推荐 AFCONA-2035 应用的领域如下：

- 1)气干型体系及基于丙烯酸、乙烯基或氯化聚合物的物理干燥体系；
- 2)用于木器漆，塑料漆和汽车修补漆的聚氨酯体系；
- 3)用于木器漆和一般工业漆的硝基和酸固化的涂料体系；
- 4)无空气喷涂工艺。

产品规格

溶剂	二异丁基甲酮
密度	0.80 - 0.82 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.410 - 1.420 (25°C)
闪点	49°C
外观	无色透明液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1-1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20-0.40%

添加方法

AFCONA-2035 可以在调漆的过程中添加。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2035 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 160 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本