

AFCONA-2036



化学成分

氟碳改性有机硅的消泡聚合物

产品简介

具有强破泡性能，同时对体系无明显副作用

产品特性

AFCONA-2036 能有效消除涂料生产及施工过程中产生的气泡。它与绝大多数树脂体系有良好的共混相容性，推荐作为中等粘度涂料在喷涂与刷涂施工中的消泡剂。

AFCONA-2036 与其他埃夫科纳氟碳改性有机硅消泡剂具有相似的化学结构，但改性方式不同，因此在特定应用体系中的性能表现可能存在显著差异。我们推荐顾客根据自身使用体系在该类型消泡剂中选择最适用您涂料体系的消泡剂。

推荐 AFCONA-2036 应用的领域如下：

- 1)气干型体系，丙烯酸聚合物体系的喷漆；
- 2)聚氨酯体系的木器漆，塑料漆和汽车修补漆体系；
- 3)用于木器漆和一般工业漆的硝基和酸固化的涂料体系。

产品规格

溶剂	醋酸丁酯
密度	0.86 - 0.89 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.390 - 1.400 (25°C)
闪点	29°C
外观	透明至浅黄色液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1-1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.2-0.6%

添加方法

AFCONA-2036 可以在调漆的过程中添加。

如果是后添加，则必须保证它在体系内得到良好的分散。

储藏

AFCONA-2036 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本