

# AFCONA - 2038



## 化学成份

含有机硅的消泡剂

## 产品简介

最易相容的消泡剂，即使用手搅动也能很好地和漆料混和均匀，在罐内不会产生浑浊。

## 产品特性

AFCONA-2038 适用于溶剂型和无溶剂型涂料体系，能有效地防止涂料生产和施工过程中气泡并消泡。

AFCONA-2038 具有优异的相容性，它特别适用于清漆。对于采用常规喷涂工艺，制备厚的高透明度清漆漆膜时的消泡也非常有效。

AFCONA-2038 和 AFCONA-2018 属同类消泡剂，两者都有良好的透明性，但是，AFCONA- 2038 是含有机硅的，而 AFCONA - 2018 不含有机硅。

AFCONA-2038 特别推荐用于需要高透明度外观和不希望罐内涂料产生浑浊的体系里使用。

AFCONA-2038 配制的涂料在罐内和固化后的漆膜都具有最高的透明性。在大多数场合它的透明性非常接近 AFCONA-2018。从消泡特性比较，还是 AFCONA-2018 更好些。当您使用 AFCONA-2018 不满意它提供的透明性时，我们推荐您使用 AFCONA-2038。

推荐使用的领域:

- 1) 聚氨酯体系涂料的木器漆，塑料漆和汽车修补漆；
- 2) 酸固化体系的木器漆，洗涤底漆；
- 3) 硝基漆体系的木器漆，一般工业用漆和汽车修补漆；
- 4) 其它溶剂型涂料体系。

## 产品规格

溶剂	烷基苯/ 丙二醇甲醚醋酸酯/ 二甲苯
密度 20 °C	0.86 - 0.89 g/cm <sup>3</sup>
折光指数	1.485 - 1.495
闪点	35 °C
颜色	透明及无色液体

## 添加量

总配方的 0.1 - 1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.30 - 0.50%

## 添加方法

AFCONA-2038 在配漆的过程中添加，如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

## 储藏

AFCONA-2038 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司。

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话 : 0513 8265 8995 传真 : 0513 8265 8159 网址 : [www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本