

# AFCONA-2048



## 化学成分

含有机硅，氟碳改性的消泡聚合物

## 产品简介

适用于溶剂型木器漆喷涂和刷涂施工的消泡剂。

## 产品特性

AFCONA-2048 特别适用于高光泽溶剂型木器涂料。它具有良好的相容性，且不易产生雾状混浊。

AFCONA-2048 特别适用于刷涂施工，能满足因施工时溶剂快速挥发而产生快速表面脱泡的需要。

推荐 AFCONA-2048 应用的领域如下：

- 1) 聚氨酯涂料，尤其是双组分丙烯酸聚氨酯体系；
- 2) 酸固化涂料体系；
- 3) 硝基漆涂料体系；
- 4) 自干型醇酸体系和物理干燥体系，像热塑性丙烯酸树脂，醋酸丁酸纤维素等。

## 产品规格

溶剂	环己酮
密度	0.94 - 0.96 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.445 - 1.455 (25°C)
闪点	42°C
外观	透明至微黄液体(25°C)

## 添加量

喷涂工艺：总配方的 0.1-0.3%

刷涂工艺：总配方的 0.2-0.4%

## 添加方法

AFCONA-2048 应该在每批产品生产最后阶段加入。

## 储藏

AFCONA-2048 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 190 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本