

AFCONA – 2728



化学成份

不含有机硅的聚合物型消泡剂

产品简介

具有抑泡和脱泡的能力，适用于不饱和聚酯，卷材和罐头涂料，环氧树脂等溶剂型体系。

产品特性

AFCONA-2728 在溶剂型树脂体系的提供快速脱泡能力，并能抑制气泡产生，同时表现出较好的流平效果。

AFCONA-2728 适合用于卷材和罐头涂料,提供消泡性能的同时，不易导致导致生产流水线上的产品前后不均的缩孔弊病，与其它普通消泡剂相比，它几乎没有什么副作用。

AFCONA-2728 推荐用于以下体系：

- 1) 不饱和聚酯 (SMC/BMC 胶衣涂层和合成胶泥)；
- 2) 双组份环氧树脂体系；
- 3) 聚酯/氨基烘烤体系；
- 4) PVC 混合物。

在透明度要求较高的清漆系统，需要预先评估 AFCONA-2728 与系统的混溶性，以确认其合适的添加量。

产品规格

不挥发份	38-42% (150°C,30 分钟)
溶剂	烷基苯/特殊沸点烃类溶剂
密度	0.82 - 0.84 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.462-1.472 (25°C)
闪点	62°C
外观	透明至轻微浑浊液体(25°C)

添加量

总配方的 0.1- 1.0%

常规场合下：

添加量是总配方的 0.2-0.5%

添加方法

AFCONA-2728 需要与基料系统混合均匀，以提高其消泡脱气的效率。

储藏

AFCONA-2728 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 160 公斤不回收钢桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司。

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话 : 0513 8265 8995 传真 : 0513 8265 8159 网址 : www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本