

AFCONA-2792



化学成分

含消泡颗粒的改性有机硅消泡剂

产品简介

AFCONA-2792 是用于无溶剂或溶剂型系统的有机硅强消泡剂

产品特性

AFCONA-2792 为无溶剂型改性聚硅氧烷消泡剂，适用于无溶剂体系以及高粘度的溶剂型涂料和油墨体系。它在环氧、聚氨酯和不饱和聚酯等体系中表现出极强的破泡与抑泡能力。此外，AFCONA-2792 在极低添加量下仍能保持良好的消泡效果，并能快速破除界面气泡。

推荐 AFCONA-2792 用于下列领域：

- 1) 无溶剂和溶剂型双组分环氧树脂体系；
- 2) 无溶剂或高固体分聚氨酯体系。

注：因为极性问题，AFCONA-2792 长期储存后，可能出现消泡颗粒沉降的问题，使用前混合均匀即可，不影响产品品质。

产品规格

不挥发分	≥85%(105°C, 30min)
密度	0.95 - 0.99 g/cm ³ (20°C)
闪点	> 100°C
外观	浑浊淡黄色液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.3-1.0%

常规情况下：

无溶剂体系总配方的 0.5-0.8%

溶剂型体系总配方的 0.3-0.5%

添加方法

AFCONA-2792 可在生产的任何阶段加入。添加后需附加搅拌从而使其在体系内得到良好的分散。

储藏

AFCONA-2792 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

包装

25 公斤和 190 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本