

AFCONA-2041



化学成分

改性有机硅消泡聚合物溶液

产品简介

中等程度的消泡剂，几乎没有副作用，不含氟系物。

产品特性

AFCONA-2041 是 AFCONA-2040 的无氟碳版本。AFCONA-2041 能有效地防止涂料生产和施工过程中产生气泡并帮助气泡消除。

AFCONA-2041 具有良好的脱泡性能并与大多数树脂体系具有较好的混溶性，其混溶性略低于 AFCONA-2040。

AFCONA-2041 推荐用于刷涂和常规喷涂施工工艺。

AFCONA-2041 的特性和推荐应用领域如下：

- 1) 基于丙烯酸、硝化纤维素、乙烯基或氯化聚合物等自干型涂料体系；
- 2) 适用于聚酯、聚丙烯酸酯、聚丁二烯二醇、聚丙二醇类多元醇的聚氨酯体系；
- 3) 无溶剂或含溶剂环氧系统的地坪、海工和重防腐涂料；
- 4) 不适合低极性系统，如气干型醇酸；
- 5) 低温稳定性很好，可在 0°C 以下长期储存。

产品规格

溶剂	醋酸丁酯/特殊沸点脂肪烃溶剂
密度	0.80 - 0.84 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.405 - 1.425(25°C)
闪点	27 °C
外观	透明至微黄色液体(25°C)

添加量

总配方的 0.1-0.7%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.2-0.5%

添加方法

为防止泡沫，AFCONA-2041 可以在涂料加工时加入。如果是后添加，则必须附加剪切力与体系混合均匀。

储藏

AFCONA-2041 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 150 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本