

AFCONA - 6228-100



化学成份

脂肪酸改性衍生物

产品简介

不含 VOC 和乙二醇的降粘剂，适用于通用色浆并提升色浆展色性。

产品特性

AFCONA-6228-100 是一款专为高颜料含量通用色浆设计的降粘剂，可在降低黏度的同时保持优异的流动性，且不影响通用相容性。

AFCONA-6228-100 具有以下特殊性能：

- 1) AFCONA-6228-100 在水性体系和溶剂型体系中均具有高度相容性；
- 2) AFCONA-6228-100 特别适用于改善通用色浆在高固含涂料及聚氨酯改性长油醇酸溶剂型体系中的相容性；
- 3) AFCONA-6228-100 还可用于存在官能团体系的分散剂，即使官能团可能影响稳定性（如阳离子乳液）；
- 4) AFCONA-6228-100 符合 FDA 21 CFR 176.210 和 175.105 规定的食品接触要求。

注: AFCONA-6228-100 在 15°C 以下存放，会产生轻微雾状混浊，但是并不影响品质。

产品规格

有效成分 $\geq 98\%$ (120°C, 0.5h)

密度 1.026-1.066g/cm³ (20°C)

折光指数 1.462-1.482(25°C)

外观 淡黄色液体(25°C)

添加量

降粘剂：总配方的 1.0 - 1.5%。

色浆展色性：基漆总量的 0.5%-1.5%

添加方法

AFCONA-6228-100 可在研磨料前加入或者后添加作为提高色浆的调入展色性的添加剂。

储藏

AFCONA - 6228-100 应存放在阴凉干燥处，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 200 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大路 29 号(226121)

电话 : 0513 8265 8995 传真 : 0513 8265 8159 网址 : www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本