

# AFCONA-3831



## 化学成份

丙烯酸酯改性有机硅

## 产品简介

AFCONA-3831 是一款适用于溶剂型涂料体系的流平剂。

## 产品特性

AFCONA-3831 具有反应型不饱和双键，可参与 UV 树脂和不饱和树脂体系的反应，降低漆膜表面能，提供滑爽手感，有一定消泡和润湿能力。对于漆膜清透性要求较高的应用场景，需要通过应用测试，寻找合适的添加量以满足相容性要求。

## 产品规格

固体份	$\geq 93\%$ (120°C, 30 分钟)
密度	0.944-0.984 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.403-1.423(25°C)
外观	黄色透明液体(25°C)

## 添加量

总配方的 0.1-1.0%

## 添加方法

AFCONA-3831 推荐在调漆阶段后期缓慢加入，并附加剪切力与基料系统混合均匀。

## 储藏

AFCONA-3831 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为两年。

## 包装

25 公斤和 180 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大康路 29 号(226121)

电话 : 0513 8265 8995 传真 : 0513 8265 8159 网址 : [www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本