

AFCONA-2720



化学成分

不含有机硅的聚合物型消泡剂

产品简介

用于不饱和聚酯、卷材与罐头涂料、环氧树脂及聚氯乙烯化合物的消泡与脱泡助剂。

产品特性

AFCONA-2720 有助于热固性树脂体系的快速脱气，从而确保在生产过程中获得无气泡、无泡孔的自流平材料及复合材料。

AFCONA-2720 非常适用于卷材和罐头涂料体系，与常规消泡剂相比，它不会产生缩孔，几乎没有什么副作用。

AFCONA-2720 可以用于经颜料着色的或不着色的树脂体系，例如：

- 1) 不饱和聚酯（SMC/BMC 胶衣涂层和合成胶泥）；
- 2) 双组分环氧树脂体系；
- 3) 聚酯/氨基烘烤体系；
- 4) 聚氯乙烯混合物。

在高颜料分和高粘度体系中，与合适的分散剂搭配使用，可进一步提升 AFCONA-2720 的脱气效果。例如：富含填料的体系可使用 AFCONA-5010；分散无机颜料和有机颜料则可选用 AFCONA-4070 和 AFCONA-4047。

产品规格

溶剂	烷基苯/特殊沸点溶剂油
密度	0.82 - 0.85 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.467 - 1.477 (25°C)
闪点	33 °C
外观	无色至微黄透明/略雾液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1-1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20-0.50%

添加方法

AFCONA-2720 只需简单地混合。混合均一能提高其消泡脱气的效率。

储藏

AFCONA-2720 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用。我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本