

AFCONA-2754



化学成分

不含有机硅的消泡聚合物溶液

产品简介

AFCONA-2754是一款适用于溶剂型和无溶剂型环氧、聚氨酯、卷钢和木器涂料的抑泡和脱泡剂。

产品特性

AFCONA-2754 是一款非硅类消泡剂，兼具抑泡和脱泡功能，专为溶剂型和无溶剂型环氧、聚氨酯、卷材和木器涂料系统设计，在消泡和抑泡方面均表现出色。

推荐 AFCONA-2754 应用的领域如下：

- 1) 溶剂型和无溶剂环氧和聚氨酯地坪涂料系统；
- 2) 高极性体系木器漆，如 NC、PU 和酸固化系统；
- 3) 无空气喷涂涂料体系；
- 4) 基于 PVC 溶胶的卷材涂料体系。

注：用于透明面漆体系前，建议先进行罐内透明度测试。

产品规格

溶剂	特殊沸点石油溶剂
密度	0.815 - 0.835 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.450 - 1.460 (25°C)
闪点	> 100 °C
外观	无色至淡黄色透明/略雾液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1-1.0%

常规情况下：

在无溶剂体系添加量为总配方的1.0%；

在溶剂型体系添加量为总配方的0.1-0.3%。

添加方法

为防止泡沫，AFCONA-2754 可在涂料加工时加入。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2754 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 160 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适用性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本